



VB FER

Peinture laque antirouille



DEFINITION / DESTINATION

Peinture laque glycérophtalique renforcée uréthane assurant le double rôle de primaire et de finition. S'applique en intérieur et extérieur sur les surfaces métalliques (fer et métaux ferreux) en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.

PROPRIETES

- Primaire et finition antirouille
- Aspect brillant
- Haute adhérence
- Excellent rendu
- Très bonne résistance aux intempéries
- Grande dureté et souplesse

CARACTERISTIQUES

Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient maximum 495 g/l COV..

FAMILLE	AFNOR NF T 36-005 : Famille I classe 4a
COMPOSANTS LIANT	Résine glycérophtalique, renforcée uréthane.
DENSITE à 20°C	1,24 (± 0,05)
EXTRAIT SEC EN POIDS	70 % ± 2
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	54 % ± 2
DILUTION	Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5 % avec du White Spirit.

FICHE TECHNIQUE

	Pistolet : diluer de 8 à 10 % avec du White Spirit. Airless : sans dilution.
SECHAGE (à 23°C et HR 50%)	Hors poussières : 3 h. Sec : 8 h. Recouvrable : 12 h.
ASPECT / FINITION	Brillant - Brillant spéculaire (Bs) : > à 80 sous 60°
RENDEMENT MOYEN	8 à 10 m ² /l pour une épaisseur sèche de 40 microns
COULEUR	Blanc Bases à teinter DEEP / TR Noir (1L - 2L5)
CONDITIONNEMENT	0,5L - 1 L - 2,5 L - 10 L

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS	Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur. Bien homogénéiser le produit avant son application. La surface doit être propre, sèche et non grasse Les supports métalliques neufs seront soigneusement dégraissés. Sur anciens supports, éliminer la rouille par brossage soigné pour revenir à une surface saine qui sera de préférence protégée par un primaire antirouille pour des performances optimales.
CONDITIONS CLIMATIQUES	La température ambiante ne devra pas être inférieure à +5°C et supérieure à 30°C. Ne pas appliquer par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.
NOMBRE DE COUCHES	Sur revêtement neuf, appliquer 3 couches de 40 microns secs chacune. Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées et appliquer 2 couches de 40 microns secs chacune.
MATERIEL D'APPLICATION	Brosse - Rouleau - Pistolet - Airless. Manchon conseillé : BROS010077 / BROS010082 / BROS010132.
NETTOYAGE DES OUTILS	Au White Spirit avant séchage. Ne pas jeter les résidus de lavage à l'égout.

FICHE TECHNIQUE**PRECAUTIONS**

Lire l'étiquette avant utilisation. Respecter les précautions d'emploi.

Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité disponible sur le site www.espacedoc.com.

CONSERVATION

24 mois en emballage fermé d'origine. Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

ENVIRONNEMENT

En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout.

Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.

Elimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur. CED : 080111

TRAITEMENT DES DECHETS

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur.

Ne recycler que les conditionnements complètement vides.

Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.