XTREM' TRANSPARENT

Mastic-colle polymère hybride transparent

DEFINITION / DESTINATION / ARGUMENTAIRE/ REFERENCES

Produit

- Mastic-colle polymère hybride transparent

Propriété

- Sans isocyanates ni silicones
- Très bonne adhérence sur la plupart des supports du bâtiment, même humides
- Temps de formation de peau et polymérisation rapide, élasticité permanente après polymérisation

Conditionnement

- Coloris : Transparent
- Emballages : Cartouche 300 ml.

Applications

- Joints d'étanchéité et de raccordement nécessitant une parfaite transparence.
- Collages souples et réparations sur des matériaux ou objets transparents tels vivarium, terrarium, vitrines d'exposition, montages verriers utilisés en intérieur.
- Collages souples de matériaux soumis à des vibrations.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Module à 100% : 0,50 MPa (ISO 37)

Temperature d'application : +5°C à +40°C

Type : Elastomère à base de SPUR (STP)

Densité : 1,03

Allongement à la rupture : 450% (ISO 37)

Fluage : Bonne tenue en application verticale

Résistance au cisaillement : 1,00 MPa

Dureté shore-A : 30° (ISO 868)

Retrait : < 10% (ISO 10563)

Formation de peau : 30 min (23°C / 50% H.R.)

Résistance à la température : -30°C à +70°C

Reprise élastique : 1

MISE EN ŒUVRE / AVANTAGES

Préparation des surfaces

Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, exemptes de graisses et de parties friables. Eventuellement dégraisser au ZWALUW FIRST 1. L'application d'un primaire d'adhérence n'est, dans la plupart des cas, pas nécessaire.

Directives d'application

Avant l'utilisation du produit, la fi che de données de sécurité doit être lue et comprise. Protéger les yeux et porter des vêtements de protection. Lisser le mastic frais au ZWALUW LAST 1.

Stockage et conservation

Stockage entre +5 °C et +25 °C en position verticale à l'abri des rayons du soleil.
Conservation de 9 mois en emballage fermé d'origine.