



DÉFINITION/DESTINATION

Peinture satinée pour décoration haut de gamme à base de résine alkyde et acrylique en phase aqueuse, pour murs, plafonds, menuiseries en pièces sèches ou humides ventilées.

Ce produit bénéficie d'un grand pouvoir couvrant, et son extrême blancheur est stable dans le temps.

PROPRIÉTÉS

- Sans reprise.
- Lessivable classe 1.
- Grain fin semi tendu.
- Très opacifiant.

CARACTÉRISTIQUES

Emission COV	Classement européen selon directive 2004/42/CE : Valeur limite UE pour ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L. Ce produit contient au maximum 15 g/L de COV.
Famille	NF T 36-005 Famille I Classe 7b2-4a
Composant liant	Acrylique et alkyde en phase aqueuse.
Densité à 20°C	1,30 (± 0,03)
Extrait sec en poids	52,5% (± 2)
Extrait sec volumique	40% (± 2)
Dilution	Prêt à l'emploi. Dilution jusqu'à 5% d'eau max.
Séchage	Sec en surface : 2 h Hors poussières : 1 h Recouvrable : 6 h
Aspect / Finition	Satiné, semi-tendu - Brillant Spéculaire (Bs) : < 16% (sous 60°) / 30 à 40% (sous 85°)
Rendement moyen	12 à 14 m ² /l/couche
Résistance à l'abrasion humide (DIN EN 13300)	Classe 1
Couleur	Blanc Bases à teinter DEEP/TR
Conditionnement	1L - 2L5 - 10L

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

Préparation des supports

Les supports devront être conformes aux règles de l'art les concernant (cf. NF DTU 59.1), et par conséquent rendus propres, sains, secs et cohésifs après travaux préparatoires.		
Supports	Impression	Finition
Plaque de plâtre à épiderme cartonné et enduit de peinture (pH <9)	1 couche d'Alkyléo Impress	1 à 2 couches d'Alkyléo Satin
Anciens fonds peints adhérents et assainis	1 couche d'Alkyléo Satin	
Encadrement des menuiseries bois ou métalliques prépeintes d'usine		
Supports encore tâchés (suie, humidité) après assainissement, préparation et dégraissage.	1 couche de C+ Isol	
Autres supports (selon leur destination, nature et état)	1 couche d'Alkyléo Impress ou d'Hydroprim ou de C+ Isol ou Impress'4H ou Renov HP Mat	

Conditions climatiques	En travaux d'intérieur : température ambiante de mise en œuvre : 8°C ≤ T°C ≤ 35°C Hygrométrie ambiante de mise en œuvre : ≤ 65 % H.R.
Nombre de couches	2 couches.
Matériel d'application	Brosse : mixte. Rouleau : manchon microfibre HD 12mm. Manchon conseillé : BROS010130. Airless : buse basse pression 415 à 120-140 bars ou buse standard 517 à 210-230 bars.
Nettoyage	A l'eau immédiatement avant séchage.
Précautions	Lire l'étiquette avant utilisation. Respecter les précautions d'emploi : fiche de données de sécurité disponible sur le site www.espacedoc.fr .
Conservation	12 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
Environnement	Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.
Déchets	Éliminer le contenu/récipient comme déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur (CED : 080112).



(CED: 08 01 12*)