



DÉFINITION/DESTINATION

Peinture mate isolante à base de résine acrylique et siloxane en phase aqueuse applicable frais dans frais dès matage de la 1ère couche.

Isole la plupart des taches (crayon, nicotine, stylos, bistre).

Doté d'un incroyable pouvoir couvrant, ce produit est sans tension et permet un travail sans reprise même en lumière rasante.

PROPRIÉTÉS

- Sans tension.
- Sans reprise.
- Lessivable classe 1.
- Grande matité.
- Applicable frais dans frais.
- Isolant.
- Grain fin arrondi.

CARACTÉRISTIQUES

Emission COV	Classement européen selon directive 2004/42/CE : Valeur limite UE pour ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L. Ce produit contient au maximum 8 g/L de COV (teinte : blanc).
Famille	NF T 36-005 Famille I Classe 7b2-7a2-10c
Composant liant	Acryliques et polysiloxanes
Densité à 20°C	1,41 (± 0,03)
Extrait sec en poids	57% (± 2)
Extrait sec volumique	40% (± 2)
Dilution	Prêt à l'emploi. Dilution jusqu'à 5% d'eau.
Séchage	Sec en surface : 2 h Recouvrable : 30 min (frais dans frais / 4 h (redoublable) / 24 h (fonction isolante)
Aspect / Finition	Très mat, poché fin - Brillant Spéculaire (Bs) : < 2,3% (sous 60°) / < 1,3% (sous 85°)

Rendement moyen	8 à 10m ² /L/couche
Résistance à l'abrasion humide (DIN EN 13300)	Classe 1
Couleur	Blanc / Bases DEEP – TR
Conditionnement	1L - 2,5L - 10L

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports

Les supports devront être conformes aux règles de l'art les concernant (cf. NF DTU 59.1), et par conséquent rendus propres, sains, secs et cohésifs après travaux préparatoires.		
Supports	Impression	Finition
Béton et dérivés préfabriqués ou maçonnerie d'éléments recouverte d'un mortier à base de liant hydraulique ciment faiblement structuré.	1 couche de X'Trem Finish dilué à 5% d'eau	1 à 2 couches de X'Trem Finish
Plaque de plâtre à épiderme cartonné et enduit de peinture (pH <9)		
Anciens fonds peints adhérents		
Supports encore tâchés (suie, humidité) après assainissement, préparation et dégraissage.	1 couche de C+ Isol	
Autres supports (selon leur destination, nature et état)	1 couche d'Alkyléo Impress ou d'Hydroprim ou de C+ Isol ou Impress'4H ou Renov HP Mat	

Conditions climatiques	En travaux d'intérieur : température ambiante de mise en œuvre : 8°C ≤ T°C ≤ 35°C Hygrométrie ambiante de mise en œuvre : ≤ 65 % H.R.
Nombre de couches	1 à 2 couches.
Matériel d'application	Brosse : mixte. Rouleau : microfibras polyester tissé HD 12 mm / Polyester tissé 13 mm. Manchon conseillé : BROS010130 / BROS010089. Airless : buse basse pression 517 à 130-150 bars ou buse standard 519 à 210-230 bars.
Nettoyage	A l'eau immédiatement après utilisation.
Précautions	Lire l'étiquette avant utilisation. Respecter les précautions d'emploi : fiche de données de sécurité disponible sur le site www.espacedoc.fr .
Conservation	12 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

Environnement	Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.
Déchets	 (CED: 08 01 12*) Éliminer le contenu/récipient comme déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales. Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur (CED : 08 01 12).
