



DÉFINITION/DESTINATION

Peinture intérieure haut de gamme, aspect mat profond. Sans reprise et apte à la retouche, ce produit est idéal pour les grandes surfaces même en lumière rasante. Son pouvoir couvrant et son application possible frais dans frais lui offrent un grand confort. Idéal pour enduit, plaques de plâtre, anciennes peintures acryliques ...

PROPRIÉTÉS

- Mat profond : BS \pm 1,3.
- Microporeux.
- Application frais dans frais possible.
- Long temps d'ouverture.
- Sans reprises. Apte à la retouche.
- Idéale en lumière rasante.
- Très grande opacité.
- Résistance à l'abrasion humide: Classe 1.

CARACTÉRISTIQUES

Famille	NF T 36-005 - famille I - classe 7a2
Composant liant	Dispersion de polyvinylacétate, dioxyde de titane, carbonate de calcium, dioxyde de silicium, silicates, eau, additifs, Additif antiflash-rust
Densité à 20°C	1,46
Dilution	Prêt à l'emploi. Dilution eau 5% max.
Séchage	Recouvrable : 4 h / ou frais dans frais
Aspect / Finition	Mat profond - Brillant spéculaire (Bs) : \pm 1,3% (sous 85°)
Rendement moyen	10 à 12 m ² /l suivant la porosité du support
Résistance à l'abrasion humide (DIN EN 13300)	Classe 1 (NF EN 13300)
Couleur	BLANC Base TR
Conditionnement	1L - 2L5 - 10L

MISE EN OEUVRE

Préparation supports Les supports seront propres et sains.
Les anciennes peintures seront adhérentes et convenablement lessivées.
Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille

Les supports devront être conformes aux règles de l'art les concernant (cf. NF DTU 59.1), et par conséquent rendus propres, sains, secs et cohésifs.

Supports	Travaux préparatoires	Impression	Finition
Intérieur			
Plaque de plâtre à épiderme cartonné et enduit de peinture	Révision des bandes à joints, ponçage, dépoussiérage soigné.	Application directe possible sur plaque de plâtre à épiderme cartonné avec une dilution de 5 à 10 % en première couche puis 2ème couche pure. Suivant absorption du support ou fond douteux, une impression peut être nécessaire. Pour un enduisage complet, il faut impérativement imprimer le support.	2 couches 1ère couche : suivant la porosité du fond, diluer avec un max. de 5 % 2ème couche : si possible non-diluée,
Anciens fonds peints adhérents	nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, rebouchage, époussetage...		

Conditions climatiques En travaux d'intérieur : température ambiante de mise en œuvre : $8^{\circ}\text{C} \leq T^{\circ}\text{C} \leq 35^{\circ}\text{C}$.
Hygrométrie ambiante de mise en œuvre : $\leq 65\%$ H.R.

Nombre de couches 1 à 2

Matériel d'application Brosse
Rouleau : fibres 12 mm.
Manchon conseillé : BROS010089 / BROS010130 / BROS010090.
Pistolet
Airless : Angle de projection: 50° ; Buse: 0,018 - 0,021»; Pression de projection: 120-180 bar

Nettoyage A l'eau avant séchage

Précautions Lire l'étiquette avant utilisation.
Respecter les précautions d'emploi : fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.espacedoc.com.

Conservation 12 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

Environnement Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts.
Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides.
Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

Déchets Éliminer le contenu/récipient comme déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales
Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.